

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 477 433 A2**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **90123715.6**

(51) Int. Cl.⁵: **C09C 1/64**, C09C 1/62,
C09C 3/12, C09D 5/00,
C08K 9/06

(22) Anmeldetag: **10.12.90**

(30) Priorität: **28.09.90 DE 4030727**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
01.04.92 Patentblatt 92/14

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

(71) Anmelder: **ECKART-WERKE STANDARD
BRONZEPULVER-WERKE CARL ECKART
GMBH & CO.
Kaiserstrasse 30
W-8510 Fürth/Bayern(DE)**

(72) Erfinder: **Reisser, Wolfgang, Dr. Dipl.-Chem.
Hahnenweg 10
W-8563 Schnaittach(DE)**
Erfinder: **Sommer, Günter, Dr. Dipl.-Chem.
Kunigundenstrasse 33
W-8560 Lauf(DE)**

(74) Vertreter: **LOUIS, PÖHLAU, LOHRENTZ &
SEGETH
Kesslerplatz 1 Postfach 3055
W-8500 Nürnberg-20(DE)**

(54) **Kunstharzbeschichtete Metallpigmente, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung.**

(57) Die Erfindung beschreibt neue kunstharzbeschichtete Metallpigmente, die eine an der Oberfläche der Pulverteilchen kovalent gebundene Siloxanbeschichtung aufweisen, an der ein dreidimensional vernetzter Kunstharzüberzug kovalent gebunden ist. Solche Pigmente können erhalten werden durch Erzeugung einer siliziumorganischen Belegung der Pigmentoberfläche, anschliessende Umwandlung dieser Belegung in eine Siloxanbeschichtung und anschliessende Umsetzung mit einer den Kunstharzüberzug bildenden niedermolekularen Verbindung. Die erfindungsgemässen Metallpigmente eignen sich besonders für die Herstellung von Lack-, Farb- und Anstrichmittelzusammensetzungen auf Wasserbasis sowie in Nass- und Pulverlacken für die elektrostatische Lackierung und die Einfärbung von Kunststoffen.

EP 0 477 433 A2

Die Erfindung beschreibt neue Metallpigmente, insbesondere auf Aluminiumbasis, mit einer vergleichsweise hohen Beständigkeit gegen Wasser und Chemikalien, die sich deswegen insbesondere zur Herstellung von Metallic-Lacken und -Druckfarben auf Wasserbasis eignen.

Wässrige Lack- und Druckfarbensysteme gewinnen aus Umweltschutzgründen ständig an Bedeutung. In solchen Systemen können Metallpigmente mit einer reaktiven Oberfläche nicht oder nur begrenzt eingesetzt werden, weil diese sich im Laufe der Zeit chemisch verändert, was im allgemeinen zur Beeinträchtigung der optischen Eigenschaften der Metallpigmentteilchen (Glanz, Brillanz) führt. Dies gilt insbesondere für Aluminiumpigmente, die in Kontakt mit Wasser unter Bildung von Wasserstoff reagieren, insbesondere in sauren oder alkalischen Medien. Eine alkalische Umgebung für die Metallpigmentteilchen liegt oft in den basisch eingestellten wässrigen Beschichtungszusammensetzungen vor.

Es sind eine Reihe von Vorschlägen zur Stabilisierung der Oberfläche von Metallpigmenten, insbesondere solchen auf Aluminiumbasis, gegen den Angriff von Chemikalien und Wasser bekannt, vor allem zu dem Zwecke, solche Pigmente in wässrigen, Bindemittel enthaltenden Lack- und Farbenzusammensetzungen verwenden zu können. Dabei betrifft eine Vorschlagsgattung die Inhibierung der Reaktion mit Wasser durch Adsorption von Korrosionsinhibitoren auf den Pigmentoberflächen. Geeignete Inhibitoren für diesen Zweck sind spezielle Borate, Phosphate, Vanadate, organische Phosphorsäureverbindungen (Ester) und gewisse Fettsäuren in monomerer oder polymerer (oligomerer) Form (z.B. Dimersäure).

Auf diesem Wege lässt sich jedoch keine, insbesondere für die Verwendung der Metallpigmente in wässrigen Zusammensetzungen ausreichende Passivierung erreichen, ganz abgesehen davon, dass die optischen Eigenschaften der Pigmente durch die Behandlung mit solchen Korrosionsinhibitoren stark beeinträchtigt werden.

Eine wirksame passivierende Behandlung von Aluminiumpigmenten wird in der DE-OS 36 36 183 beschrieben. Dabei wirkt Chromsäure auf die Pigmentoberfläche in solcher Weise ein, dass unter Beibehaltung der guten optischen Eigenschaften des Metallpulvers eine hohe Gasungsstabilität, auch in Gegenwart von Wasser, erreicht wird, so dass sich solche chromsäurebehandelten Aluminiumpigmente zur Herstellung hochwertiger und lagerstabiler Beschichtungszusammensetzungen (z.B. Lacke, Druckfarben, Anstrichmittel) eignen. Die Verwendung toxischer Chromsäure wirft jedoch verschiedene ökologische Probleme auf. Auch ist der Gehalt der Pigmente an Chromverbindungen in manchen Fällen unerwünscht.

Eine andere Gattung von bekannten Vorschlägen zur Herabsetzung der Reaktivität von Aluminiumpigmenten ist auf die Beschichtung der Pigmente mit schützenden Kunstharzüberzügen gerichtet. Voraussetzung für eine wirksame Stabilisierung der Pigmente gegen chemische und damit auch physikalische Veränderungen ist ein geschlossener und gut haftender Überzug auf der Pigmentoberfläche. Eine solche Haftung kann nur dann erreicht werden, wenn das organische Material mittels pigmentaffiner Haftgruppen, beispielsweise Carboxylat- oder Phosphatgruppen, auf den Pigmentteilchen chemisch gebunden (chemisorbiert) wird.

Zu diesem Zwecke wird in den EP-A1 0 170 474 und 0 319 971 eine Pigmentbeschichtung mit phosphorsäuremodifizierten Harzen vorgeschlagen. In diese Richtung geht auch das in der DE-OS 36 30 356 beschriebene zweistufige Verfahren. Hierbei werden die Pigmente zuerst mit einer als Haftvermittler wirkenden, ethylenisch ungesättigten Carbonsäure und/oder einem ethylenisch ungesättigten Phosphorsäure-mono- oder -diester überzogen, wonach durch Zugabe eines Monomers mit mindestens 3 ethylenischen Doppelbindungen durch radikalische Polymerisation ein Kunstharzüberzug mit dreidimensionaler Struktur gebildet wird. Diese Beschichtungsverfahren, bei dem die Harze über Carboxylat- und/oder Phosphatgruppen auf der Pigmentoberfläche haften, führt zwar zu Aluminiumpigmenten, die für viele Zwecke eine ausreichende Gasungsstabilität in Wasser aufweisen. In den oft basisch eingestellten wässrigen Lack- und Druckfarbensystemen ist jedoch die Gasungsstabilität unbefriedigend, weil die Carboxylat- bzw. Phosphathaftgruppen in solchen Systemen nicht ausreichend hydrolysestabil sind, so dass sich der Kunstharzüberzug nach relativ kurzer Lagerzeit von der Pigmentoberfläche zumindest partiell ablöst.

Die US-PS 4.213.886 beschreibt die Herstellung eines kunstharzbeschichteten Aluminiumpigments, bei dem ein die Aussenbeschichtung bildendes Acrylatharz (auf der Basis eines Alkylacrylats oder Alkylmethacrylats) über Silangruppen auf der Pigmentoberfläche gebunden ist. Dabei wird zunächst ein ethylenisch ungesättigtes Silan auf dem Pigment adsorbiert, wonach die in dem Silan vorliegenden Doppelbindungen mit einem Acrylmonomeren radikalisch zu einem Acrylatüberzug polymerisiert werden. Auch mit nach diesem Verfahren beschichteten Pigmenten lassen sich keine ausreichend lagerstabilen, wässrigen Lack- oder Druckfarben herstellen. Abgesehen davon, dass bei diesen Pigmenten die durch die Silanbehandlung vermittelte Haftung des Kunstharzüberzuges auf dem Pigment unbefriedigend ist, scheint auch die Struktur des Acrylatüberzuges gegenüber dem Eindringen von Wasser und Chemikalien nicht ausreichend dicht zu sein. In der genannten US-PS ist zwar offenbart, dass mit dem Siliziumatom des Silans eine hydrolysierbare Gruppe verbunden sein soll und dass ein Zusammenhang zwischen der Hydrolyse der Silane und dem pH-

Wert der Silanlösung besteht. Spezielle Angaben für eine zielgerichtete Durchführung der Hydrolyse sind jedoch in der US-Patentschrift nicht enthalten.

Ausgehend von dem zuletzt genannten Stand der Technik betrifft die vorliegende Erfindung zunächst ein neues, kunstharzbeschichtetes Metallpigment, insbesondere auf Aluminiumbasis, bei dem die Haftvermittlung zwischen der Oberfläche der Metallteilchen und dem Kunstharzüberzug ebenfalls über eine siliziumorganische Verbindung zustandekommt. Die Erfindungsaufgabe ist darin zu sehen, dass ein solches kunstharzüberzogenes Metallpigment so weiterentwickelt wird, dass es aufgrund einer verbesserten Haftung des Kunstharzüberzuges auf dem Pigment und auch wegen der dichten Struktur des Kunstharzüberzuges eine hohe chemische Beständigkeit aufweist und sich deshalb im besonderen Masse zur Herstellung von lagerstabilen, wässrigen Metallanstrichmitteln eignet.

Die Lösung der Erfindungsaufgabe besteht darin, dass die Oberfläche der Pigmentteilchen mit einer an dieser kovalent gebundenen Siloxanbeschichtung versehen ist, an die ein dreidimensional vernetzter Kunstharzüberzug kovalent gebunden ist. Zur Herstellung eines solchen Metallpigments kann erfindungsgemäss so vorgegangen werden, dass die Oberfläche der Pigmentteilchen in einer ersten Stufe mit einer zu einem Siloxan umsetzbaren siliziumorganischen Verbindung (Silanabkömmling) behandelt wird, die mindestens eine organische, reaktive Gruppierung enthält, hiernach die siliziumorganische Belegung der Pigmentteilchen in einer nächsten Stufe unter Verwendung eines Hydrolysekatalysators und unter Zugabe von Wasser durch Hydrolyse und anschließende Kondensation in eine Siloxanbeschichtung umgewandelt und diese in einer weiteren Stufe mit einer mit der vorerwähnten reaktiven Gruppierung umsetzbaren, niedermolekularen Verbindung bzw. Verbindungen unter solchen Bedingungen zur Reaktion gebracht wird, dass sich ein dreidimensional vernetzter Kunstharzüberzug bildet.

Es hat sich gezeigt, dass eine besonders gute Haftung des Kunstharzüberzuges auf den Pigmentteilchen dann erreicht wird, wenn die Hydrolyse und Kondensation der in der ersten Stufe eingesetzten und an der Pigmentoberfläche adsorbierten Silanverbindung zu der Siloxanbeschichtung möglichst quantitativ erfolgt. Die Umwandlung des Silans zu dem Siloxan wird deshalb vorzugsweise mit einer Wassermenge durchgeführt, die mindestens der Menge entspricht, die stöchiometrisch für eine solche vollständige Umwandlung erforderlich ist. Als Hydrolysekatalysator kommen vorzugsweise Verbindungen aus der Gruppe Phosphonsäuren und Phosphorsäuren, beispielsweise 2-Carboxyethanphosphonsäure, 2-Aminoethanphosphonsäure und Octanphosphonsäure in Betracht. Hierbei ergibt sich der zusätzliche Vorteil, dass die Phosphor- und Phosphonsäuren nicht nur als Katalysator wirken, sondern auch in der Lage sind, die Aluminiumoberfläche zusätzlich zu stabilisieren, falls der Siloxanüberzug Fehlstellen aufweisen sollte. Als Hydrolysekatalysatoren können aber auch Säuren oder Basen wie beispielsweise Essigsäure oder Triethylamin eingesetzt werden. Wenn im Zusammenhang mit dem erfindungsgemässen Verfahren von der Verwendung eines Hydrolysekatalysators die Rede ist, dann schliesst dies auch den Fall ein, dass die für die Belegung der Pigmentoberfläche eingesetzte siliziumorganische Verbindung eine Gruppierung aufweist, die bei der Umwandlung in die Siloxanbeschichtung als Hydrolysekatalysator wirksam ist, so dass sich die gesonderte Zugabe eines solchen Katalysators erübrigt. So findet beim Einsatz von aminofunktionellen Silanen mit Wasser eine autokatalytische Umsetzung zu Siloxanen statt.

Die Menge der für die Belegung der Metallteilchen verwendeten siliziumorganischen Verbindung soll mindestens so gross sein, dass sich eine monomolekulare Schicht auf den Teilchen ausbilden kann. Hierbei ist die Grösse und Form der Metallteilchen zu berücksichtigen. Diese liegen im allgemeinen in Form von Schuppen bzw. Blättchen vor.

In den Unteransprüchen sind die für die Anwendung der Erfindung beispielsweise bzw. vorzugsweise in Betracht gezogenen siliziumorganischen Verbindungen ihrer Gattung nach angegeben. In diesem Rahmen seien als spezielle siliziumorganische Verbindungen genannt:

3-Aminopropyl-trimethoxysilan, N-Methyl-3-aminopropyltrimethoxysilan, 3-Aminopropyl-triethoxysilan, 3-Aminopropyl-tris(2methoxy-ethoxy-ethoxy-silan), N-Aminoethyl-3-aminopropyl-trimethoxysilan, 3-Methacryloxypropyl-trimethoxysilan, 3-Acryloxypropyltrimethoxysilan, 3-Glycidylloxypropyl-trimethoxysilan, 3-Mercaptopropyltrimethoxysilan, 3-Mercaptopropyltriethoxysilan, 3-Mercaptopropylmethyldimethoxysilan, Vinyltrichlorsilan, Vinyltrimethoxysilan, Vinyltriethoxysilan und Vinyl-tris (2-methoxyethoxy)silan. Diese Silane können allein oder in Kombination verwendet werden.

Die erfindungsgemäss eingesetzten siliziumorganischen Verbindungen wie auch die aus ihnen durch Hydrolyse und Kondensation hervorgehenden Siloxane besitzen reaktive Gruppen, die mit niedermolekularen, als sogenannte Vernetzer wirkenden Verbindungen unter solchen Bedingungen zur Reaktion gebracht werden können, dass sich ein dreidimensional vernetzter Kunstharzüberzug bildet. Dabei kommt die kovalente Bindung des Kunstharzüberzuges an die als Haftvermittler wirkende Siloxanbeschichtung zustande. Als mit der Siloxanbeschichtung umsetzbare niedermolekulare Verbindungen kommen vorzugsweise solche in Betracht, die in Bezug auf eine Polymerisation, Polykondensation oder Polyaddition mindestens 3

funktionelle Gruppen aufweisen; hierbei handelt es sich vorzugsweise um ethylenische Doppelbindungen, wie sie beispielsweise in Allylgruppen vorkommen.

In der nachfolgenden Tabelle sind Beispiele für erfindungsgemäss anwendbare Kombinationen von reaktiven Gruppierungen an dem organischen Rest der eingesetzten siliziumorganischen Verbindungen und von funktionellen Gruppierungen an den mit der Siloxanbeschichtung umgesetzten niedermolekularen Verbindungen (Vernetzer) angegeben.

Reaktive Gruppierung am organischen Rest der siliziumorganischen Verbindung	Funktionelle Gruppierungen an der niedermolekularen Verbindung
Amino Epoxi Acryl, Methacryl, Vinyl Mercapto	Epoxi, Isocyanat Phenol Amin Acryl, Methacryl, Vinyl, Allyl Olefin, Isocyanat, Epoxi

Als von der Erfindung bevorzugte niedermolekulare Verbindungen bzw. Vernetzer seien genannt: Trimethylolpropantrimethacrylat, Trimethylolpropantriacyrylat, Tetramethylolmethantriacyrylat, Tetramethylolmethantetraacyrylat und oligomere Polyallylglycidylether.

Aluminiumpigmente mit einer besonders hohen Stabilität gegen Wasser und Chemikalien erhält man, wenn die Pigmentoberfläche zuerst mit einer acryl-, methacryl- oder vinylfunktionellen Siloxanschicht überzogen wird, die dann in einer radikalischen Polymerisation durch Zugabe eines Radikalstarters und einer Verbindung, die mindestens 3 reaktive Acryl-, Methacryl-, Vinyl- oder Allylgruppen enthält, mit dem Kunstharzüberzug versehen wird. Dabei kann sich die Vernetzung je nach Zahl und Art der reaktiven Gruppierung der Siloxanbeschichtung bis in diese hinein erstrecken.

Als erfindungsgemäss einsetzbare Radikalstarter kommen die für diesen Zweck bekannten Peroxide und Azo-Verbindungen, beispielsweise 2,2-Azobis (2-methylpropannitril) in Betracht.

Zur praxisnahen Stabilitätsprüfung der erfindungsgemäss beschichteten Aluminiumpigmente gegen Wasser und Chemikalien dient der sogenannte "Kochtest". Bei diesem Test werden 1,5 g Aluminiumpaste in 10 g Butylglycol vordispersiert und dann zu 150 g siedendem Wasser in eine gasdicht verschliessbare Apparatur gegossen. Als Mass für die Stabilität wird die Zeit gemessen, in der durch Reaktion des Aluminiumpigments mit dem Wasser 400 ml Wasserstoff entwickelt werden. Während konventionelle, d.h. nicht stabilisierte Aluminiumpigmente beim Kochtest in wenigen Minuten abreagieren, erreichen die erfindungsgemäss beschichteten Pigmente Kochtestzeiten von mehr als 10 h.

Die erfindungsgemässen Pigmente eignen sich aufgrund der Verträglichkeit ihres Harzüberzuges mit anderen Kunstharzen und der elektrisch isolierenden Eigenschaften ihres Harzüberzuges auch sehr gut für die Kunststoffeinfärbung bzw. zur Verwendung in Nass- und Pulverlacken für die elektrostatische Lackierung. Falls die Pigmentzubereitung in Pastenform vorliegt und zur Herstellung von Pulverlacken verwendet werden soll, muss natürlich zunächst das in der Paste enthaltene Wasser oder organische Lösungsmittel durch Trocknen entfernt werden.

Die Erfindung wird durch nachstehend beschriebene Beispiele noch näher erläutert:

Beispiel 1

190 g einer Aluminiumpigmentpaste mit einem Metallgehalt von 65% und einer mittleren Teilchengrösse von 18 μm (Stapa Metallux 8154 der Eckart-Werke werden in 600 g Testbenzin dispergiert und auf 120°C erhitzt. Man gibt zuerst 3,8 g 3-Methacryloxy-propyl-trimethoxysilan in 10 g Testbenzin und anschliessend 0,15 g Vinylphosphonsäure in 10 g Testbenzin, 0,15 g Wasser und 2,5 g 2-Butanol zu und rührt noch 1 h bei 120°C. Hiernach werden zuerst 6 g Trimethylolpropantrimethacrylat in 10 g Testbenzin und anschliessend während 30 min eine Aufschlammung von 0,2 g 2,2-Azobis (2-methylpropannitril) in 5 g Testbenzin zugegeben. Danach rührt man noch 5 h bei 120°C und lässt dann 2 h unter Rühren abkühlen. Das beschichtete Pigment wird mittels einer Nutsche von der Reaktionsmischung abgetrennt und auf einen Festkörpergehalt von ca. 70% gebracht. Durch Zugabe von Testbenzin wird eine Pigmentpaste mit 65% Festkörperanteil hergestellt, die im Kochtest eine Zeit von mehr als 24 h erreicht.

Beispiel 2

128 g der in Beispiel 1 eingesetzten Aluminiumpigmentpaste werden in 520 g Testbenzin dispergiert und auf 120°C erhitzt. Man gibt 2,5 g 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilan in 10 g Testbenzin und

anschliessend 0,1 g Octanphosphonsäure in 10 g Testbenzin, 0,1 g Wasser und 3,5 g 2-Butanol zu und rührt noch 1 h bei 120° C. Hiernach werden zunächst 4,7 g Trimethylolpropantrimethacrylat in 10 g Testbenzin und anschliessend während 30 min eine Aufschlämmung von 1,0 g 2,2-Azobis (2-methylpropan-
 5 nitril) in 5 g Testbenzin zugegeben. Danach rührt man noch 5 h bei 120° C und lässt dann 2 h unter Rühren abkühlen. Das beschichtete Pigment wird mittels einer Nutsche von der Reaktionslösung abgetrennt und auf einen Festkörpergehalt von ca. 70% gebracht. Durch Zugabe von Testbenzin wird eine Pigmentpaste mit 65% Festkörperanteil hergestellt, die im Kochtest eine Zeit von mehr als 20 h erreicht.

Beispiel 3

10 Gemäss der Arbeitsweise des Beispiels 2 wurde eine beschichtete Aluminiumpigmentpaste unter Verwendung von 0,1 g 2-Carboxyethanphosphonsäure anstelle von 0,1 g Octanphosphonsäure hergestellt. Die Pigmentpaste erreicht im Kochtest eine Zeit von mehr als 21 h.

Beispiel 4

15 Gemäss der Arbeitsweise des Beispiels 2 wurde eine beschichtete Aluminiumpigmentpaste unter Verwendung von 0,1 g 2-Aminoethanphosphonsäure anstelle von Octanphosphonsäure hergestellt. Die Pigmentpaste erreicht im Kochtest eine Zeit von mehr als 21 h.

Beispiel 5

20 Gemäss der Arbeitsweise des Beispiels 2 wurde eine beschichtete Aluminiumpigmentpaste unter Verwendung von 0,1 g Vinylphosphonsäure anstelle von Octanphosphonsäure und unter Verwendung von
 25 4,7 g Trimethylolpropantriacyrat anstelle von Trimethylolpropantrimethacrylat hergestellt. Die Pigmentpaste erreicht im Kochtest eine Zeit von mehr als 19 h.

Beispiel 6

30 128 g der in Beispiel 1 eingesetzten Aluminiumpigmentpaste werden in 520 g Testbenzin dispergiert und auf 120° C erhitzt. Man gibt zuerst 2,5 g 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilan in 10 g Testbenzin und anschliessend 0,1 g Vinylphosphonsäure in 10 g Testbenzin, 0,1 g Wasser und 2,5 g 2-Butanol zu und rührt noch 1 h bei 120° C. Hiernach werden zunächst 10 g Trimethylolpropantrimethacrylat in 10 g Testbenzin
 35 zugegeben und anschliessend während 30 min eine Aufschlämmung von 1,0 g 2,2-Azobis (2-methylpropan- nitril) in 5 g Testbenzin. Danach rührt man noch 5 h bei 120° C und lässt dann 2 h unter Rühren abkühlen. Das beschichtete Pigment wird mittels einer Nutsche von der Reaktionslösung abgetrennt und auf einen Festkörpergehalt von ca. 70% gebracht. Durch Zugabe von Testbenzin wird eine Pigmentpaste mit einem Festkörpergehalt von 65% hergestellt, die im Kochtest eine Zeit von mehr als 20 h erreicht.

Beispiel 7

40 Gemäss der Arbeitsweise des Beispiels 6 wurde eine beschichtete Aluminiumpigmentpaste unter Verwendung von 10 g eines handelsüblichen Polyallylglycidylethers (XI 100 von Monsanto) anstelle von 10 g Trimethylolpropantrimethacrylat hergestellt. Die Pigmentpaste erreicht im Kochtest eine Zeit von mehr als
 45 10 h.

Patentansprüche

1. Kunstharzbeschichtetes Metallpigment, insbesondere Aluminiumpulver,
 50 **gekennzeichnet durch**
 eine an der Oberfläche der Pulverteilchen kovalent gebundene Siloxanbeschichtung, an der ein dreidimensional vernetzter Kunstharzüberzug kovalent gebunden ist.
2. Metallpigment nach Anspruch 1,
 55 **dadurch gekennzeichnet,**
 dass die Siloxanbeschichtung eine Mindestdicke aufweist, die einer monomolekularen Belegung der Oberfläche der Pigmentteilchen entspricht.

3. Metallpigment nach einem oder beiden der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Kunstharzüberzug aus einer niedermolekularen Verbindung bzw. Verbindungen erhältlich ist,
die für eine Polymerisation, Polyaddition oder Polykondensation mindestens 3 funktionelle Gruppierungen aufweisen.
4. Metallpigment nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die kovalente Bindung des Kunstharzüberzuges an der Siloxanbeschichtung durch Umsetzung
eines organischen, reaktiven Rests bzw. Reste der Siloxanmoleküle mit der den Kunstharzüberzug
bildenden niedermolekularen Verbindung bzw. Verbindungen erhältlich ist.
5. Metallpigment nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der organische Rest der Siloxanmoleküle mindestens eine für eine Polymerisation, Polyaddition
oder Polykondensation reaktive Gruppierung aufweist.
6. Verfahren zur Herstellung eines Metallpigments nach einem oder mehreren der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Oberfläche der Pigmentteilchen in einer ersten Stufe mit einer zu einem Siloxan umsetzbaren,
siliziumorganischen Verbindung behandelt wird, die mindestens eine organische, reaktive Gruppierung
enthält, hiernach die siliziumorganische Belegung der Pigmentteilchen in einer nächsten Stufe unter
Verwendung eines Hydrolysekatalysators und unter Zugabe von Wasser durch Hydrolyse und an-
schliessende Kondensation in eine Siloxanbeschichtung umgewandelt und diese in einer weiteren Stufe
mit einer mit der vorerwähnten reaktiven Gruppierung umsetzbaren, niedermolekularen Verbindung
bzw. Verbindungen unter solchen Bedingungen zur Reaktion gebracht wird, dass sich ein dreidimensio-
nal vernetzter Kunstharzüberzug bildet.
7. Verfahren nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Menge der in der ersten Stufe eingesetzten siliziumorganischen Verbindung unter Berücksich-
tigung der Grösse und Form der Pigmentteilchen so bemessen wird, dass sich mindestens eine
monomolekulare Belegung auf der Pigmentoberfläche ausbildet.
8. Verfahren nach einem oder beiden der vorhergehenden Ansprüche 6 und 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Hydrolyse mit einer Wassermenge durchgeführt wird, die mindestens der Menge entspricht,
die stöchiometrisch für eine vollständige Umwandlung der siliziumorganischen Belegung in die Siloxan-
beschichtung erforderlich ist.
9. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Hydrolysekatalysator eine Verbindung aus der Gruppe der Phosphonsäuren und Phosphorsäu-
ren verwendet wird.
10. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Hydrolysekatalysator eine Verbindung aus der Gruppe 2-Carboxyethanphosphonsäure, 2-
Aminoethanphosphonsäure und Octanphosphonsäure verwendet wird.
11. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 6 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die reaktive Gruppierung der siliziumorganischen Verbindung durch Polymerisation, Polyaddition
oder Polykondensation mit der den Kunstharzüberzug bildenden niedermolekularen Verbindung bzw.
Verbindungen umgesetzt wird.
12. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 6 bis 11,

dadurch gekennzeichnet,

dass für die Umsetzung mit der reaktiven Gruppierung der siliziumorganischen Verbindung eine niedermolekulare Verbindung verwendet wird, die für eine Polymerisation, Polyaddition oder Polykondensation mindestens 3 funktionelle Gruppierungen aufweist.

- 5
13. Verfahren nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die niedermolekulare Verbindung mindestens 3 ethylenische Doppelbindungen aufweist.
- 10 14. Verfahren nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die ethylenischen Doppelbindungen durch Acryl- und/oder Methacrylgruppen gebildet werden.
- 15 15. Verfahren nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die ethylenischen Doppelbindungen durch Allylgruppen gebildet werden.
- 20 16. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 6 bis 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass die in der ersten Stufe eingesetzte siliziumorganische Verbindung die Formel $R_{4-n}SiX_n$ aufweist, worin n die Zahl 2 oder 3 bedeutet und R für einen organischen Rest mit der reaktiven Gruppierung und X für einen hydrolysierbaren Substituenten oder eine hydrolysierbare Gruppierung steht.
- 25 17. Verfahren nach Anspruch 11 und 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass der organische Rest R mindestens eine ethylenische Doppelbindung, eine Amino-, Mercapto-, Epoxi-, Hydroxyl- oder Isocyanatgruppe enthält.
- 30 18. Verfahren nach Anspruch 17,
dadurch gekennzeichnet,
dass der organische Rest R eine Acryl- und/oder Methacrylgruppe enthält.
- 35 19. Verfahren nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass X für Cl^- , CH_3O^- , $C_2H_5O^-$, CH_3COO^- , $CH_3O(C_2H_4O)_2^-$ oder $CH_3OC_2H_4O^-$ steht.
- 40 20. Verfahren nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die niedermolekulare Verbindung aus der folgenden Gruppe ausgewählt wird:
Trimethylolpropantrimethacrylat, Trimethylolpropantriacylat, Tetramethylolmethantriacylat, Tetramethylolmethantetraacylat und Polyallylglycidylether.
- 45 21. Verwendung eines Metallpulvers nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 5 oder erhältlich nach einem Verfahren gemäss der Ansprüche 6 bis 20 in Lack-, Farb- und Anstrichmittelzusammensetzungen auf Wasserbasis.
- 50 22. Verwendung eines Metallpulvers nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 5 oder erhältlich nach einem Verfahren gemäss der Ansprüche 6 bis 20 in Nass- und Pulverlacken für die elektrostatische Lackierung.
- 55 23. Verwendung eines Metallpulvers nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 5 oder erhältlich nach einem Verfahren gemäss der Ansprüche 6 bis 20 zur Einfärbung von Kunststoffen.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer: **0 477 433 A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG(21) Anmeldenummer: **90123715.6**(51) Int. Cl.⁵: **C09C 1/64, C08F 292/00,
C09C 1/62, C09C 3/12,
C09D 5/00, C08K 9/06**(22) Anmeldetag: **10.12.90**(30) Priorität: **28.09.90 DE 4030727**(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
01.04.92 Patentblatt 92/14(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE(86) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: **09.12.92 Patentblatt 92/50**(71) Anmelder: **ECKART-WERKE STANDARD
BRONZEPULVER-WERKE CARL ECKART
GMBH & CO.
Kaiserstrasse 30
W-8510 Fürth/Bayern(DE)**(72) Erfinder: **Reisser, Wolfgang, Dr. Dipl.-Chem.
Hahnenweg 10
W-8563 Schnaittach(DE)
Erfinder: Sommer, Günter, Dr. Dipl.-Chem.
Kunigundenstrasse 33
W-8560 Lauf(DE)**(74) Vertreter: **LOUIS, PÖHLAU, LOHRENTZ &
SEGETH
Kesslerplatz 1 Postfach 3055
W-8500 Nürnberg 1(DE)**(54) **Kunstharzbeschichtete Metallpigmente, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung.**

(57) Die Erfindung beschreibt neue kunstharzbeschichtete Metallpigmente, die eine an der Oberfläche der Pulverteilchen kovalent gebundene Siloxanbeschichtung aufweisen, an der ein dreidimensional vernetzter Kunstharzüberzug kovalent gebunden ist. Solche Pigmente können erhalten werden durch Erzeugung einer siliziumorganischen Belegung der Pigmentoberfläche, anschliessende Umwandlung dieser Belegung in eine Siloxanbeschichtung und anschliessende Umsetzung mit einer den Kunstharzüberzug bildenden niedermolekularen Verbindung. Die erfindungsgemässen Metallpigmente eignen sich besonders für die Herstellung von Lack-, Farb- und Anstrichmittelzusammensetzungen auf Wasserbasis sowie in Nass- und Pulverlacken für die elektrostatische Lackierung und die Einfärbung von Kunststoffen.

EP 0 477 433 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 90 12 3715

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kenzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
Y	EP-A-0 142 784 (BAYER AG.)	1-8	C09C1/64
Y	* Seite 4, Zeile 12 - Zeile 19 *	1-23	C08F292/00
	* Seite 5, Zeile 1 - Zeile 2 *		C09C1/62
	* Seite 7, Zeile 6; Ansprüche 1,4,8 *		C09C3/12
	---		C09D5/00
D,Y	DE-A-3 630 356 (ASAHI KASEI METALS LTD.)	1-8	C08K9/06
	* Seite 5, Zeile 18 - Zeile 20; Beispiele *		

Y	EP-A-0 206 140 (VIANOVA KUNSTHARZ AG.)	1-23	
	* Ansprüche; Beispiele *		

A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 3 (C-557)(3351) 6. Januar 1989 (NIPPON OIL CO.) 8. September 1988 & JP-A-63 215 704 * Zusammenfassung *	1	

A	EP-A-0 263 428 (PPG. INDUSTRIES INC.)	1	
	* Anspruch 12; Beispiel 7 *		

			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			C09C C08F C09D
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 17 SEPTEMBER 1992	Prüfer LOISELET-TAISNE S.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument * : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPO FORM 1503 (03.92) (P0403)